



ESP 5 REV 0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MALLA PARA DRENAJE

Propiedades	Métodos Ensayo	GN 900	GN 1250
Espesor (mm)	NBR 12569	5 ± (2,19%)	7 ± (3,93%)
Densidad (g/cm³)	ASTMD 792	0,94	0,94
Gramaje (g/m²) [lbs/ft²]	NBR 12568	879 ± (1,69%) [0,18]	1190 ± (2,56%) [0,24]
Tensión de Tracción [LMD] (kN/m) [lb/in]	NBR 12824	10,70 [59]	16,60 [92]
Compresibilidad: 120 kPa [2458 psf] (%) 200 kPa [4097 psf]	NBR 12569	2,50	5,11
		2,64	5,09
Transmisividad [TMD] (m²/s) • Gradiente Hidráulico • Cargamento (kPa) [psf]	ASTMD 4716	1,80 x 10 ⁻³ 1 200 [4097]	2,60 x 10 ⁻³ 1 200 [4097]
Ancho (m)	-	2,08	2,08
Largo (m)	-	50	50

Nota: Los datos contenidos en esta tabla son de referencia y pueden ser cambiados sin previo aviso.